TS 706 EN 12620 BETON AGREGALARI
CE ETİKETLERİMİZ

CE
2404

MARMARA DOLOMİT A.Ş.

Merkez: Maslak Mah. Aos 9. Sk. No: 310/1 Sarıyer / İSTANBUL
Üretim Adresi: Çınarlı Mah. Bedalan Mevkii Marmara / BALIKESİR

24

2404 – CPR –A1663

TS 706 EN 12620 BETON AGREGASI		
Tane Büyüklüğü	0/4 mm	(d/D)
Tane Sınıfı Kat.	GF 85	Kategori
Tane Yoğunluğu	qa=2,74 qrd=2,60 qsd=2,65	(Mg/m^3)
Su Emme Oranı	% 1,40	%
Çok İnce Malz.Muht.	f 10	Kategori
Çok İnce Malz. Kalitesi	MB 1,00 (Max)	$MB_{Ba Çok}$
Parçalanma Direnci	---	Kategori
Klorür İçeriği	0,0044	%
Asitte Çöz. Sülf. Kat.	AS0,2	Kategori
Donma-Çöz. Dayanıklılık	---	Kategori
Yassılık Kategorisi	---	Kategori
Gevşek yığın yoğunluğu	1,58	(Mg/m^3)
Toplam Kükürt İçeriği	0,01	%
Hacim Kararlılığı - Kuruma Büzülmesi Değeri	0,24	%
Humus muhtevası	0,0	%
Fulvo asit	0,0	%
Hafif organik kirleticiler	0,0	%
Alkali Silika Reaktifliği	% 0,133	%
Petrografik Tanımlama	KALKERLİ DOLOMİT	Tanımlama
Agrega sahamızda standard' da belirtilen tehlikeli maddeler bulunmamaktadır.		
Performans Beyan No: EN 12620/PB 01-2024		

CE
2404

MARMARA DOLOMİT A.Ş.

Merkez: Maslak Mah. Aos 9. Sk. No: 310/1 Sarıyer / İSTANBUL
Üretim Adresi: Çınarlı Mah. Bedalan Mevkii Marmara / BALIKESİR

24

2404 – CPR –A1663

TS 706 EN 12620 BETON AGREGASI		
Tane Büyüklüğü	4/11,2 mm	(d/D)
Tane Sınıfı Kat.	GC 85 / 20	Kategori
Tane Yoğunluğu	qa=2,73 qrd=2,58 qsd=2,63	(Mg/m^3)
Su Emme Oranı	% 0,70	%
Çok İnce Malz.Muht.	f 1,5	Kategori
Çok İnce Malz. Kalitesi	NPD	$MB_{Ba Çok}$
Parçalanma Direnci	LA 25	Kategori
Klorür İçeriği	0,0044	%
Asitte Çöz. Sülf. Kat.	AS0,2	Kategori
Donma-Çöz. Dayanıklılık	MS18	Kategori
Şekil İnd. Kategorisi	FI 15	Kategori
Gevşek yığın yoğunluğu (Mg/m^3)	1,44	(Mg/m^3)
Toplam Kükürt İçeriği	0,1	%
Hacim Kararlılığı - Kuruma Büzülmesi Değeri	0,24	%
Humus muhtevası	-	%
Fulvo asit	-	%
Hafif organik kirleticiler	-	%
Alkali Silika Reaktifliği	% 0,133	%
Petrografik Tanımlama	KALKERLİ DOLOMİT	Tanımlama
Agrega sahamızda standardda belirtilen tehlikeli maddeler bulunmamaktadır.		
Performans Beyan No: EN 12620/PB 01-2024		

CE
2404

MARMARA DOLOMİT A.Ş.

Merkez: Maslak Mah. Aos 9. Sk. No: 310/1 Sarıyer / İSTANBUL
Üretim Adresi: Çınarlı Mah. Bedalan Mevkii Marmara / BALIKESİR

24

2404 – CPR –A1663

TS 706 EN 12620 BETON AGREGASI		
Tane Büyüklüğü	11,2/22,4 mm	(d/D)
Tane Sınıfı Kat.	GC 85/20	Kategori
Tane Yoğunluğu	qa=2,73 qrd=2,58 qsd=2,64	(Mg/m^3)
Su Emme Oranı	0,50	%
Çok İnce Malz.Muht.	f 1,5	Kategori
Çok İnce Malz. Kalitesi	NPD	$MB_{Ba Çok}$
Parçalanma Direnci	LA 25	Kategori
Klorür İçeriği	0,0044	%
Asitte Çöz. Sülf. Kat.	AS0,2	Kategori
Donma-Çöz. Dayanıklılık	MS18	Kategori
Şekil İnd. Kategorisi	FI 15	Kategori
Gevşek yığın yoğunluğu (Mg/m^3)	1,44	(Mg/m^3)
Toplam Kükürt İçeriği	0,1	%
Hacim Kararlılığı - Kuruma Büzülmesi Değeri	0,24	%
Humus muhtevası	-	%
Fulvo asit	-	%
Hafif organik kirleticiler	-	%
Alkali Silika Reaktifliği	NPD	%
Petrografik Tanımlama	KALKERLİ DOLOMİT	Tanımlama
Agrega sahamızda standardda belirtilen tehlikeli maddeler bulunmamaktadır.		
Performans Beyan No: EN 12620/PB 01-2024		